

AVERTOLFZ

BITUMENOVÝ NÁTĚR

POPIS VÝROBKU: **AVERTOL FZ** je černá nátěrová hmota na bázi speciální druhů živic, s obsahem minerálních plniv, obsahuje rozpouštědla. Suchý film vytváří robustní, matnou, vodě nepropustnou vrstvu..

POUŽITÍ: **AVERTOL FZ** se používají jako nátěr na asfaltové povrchy, například k povrchové úpravě center pro školu smyku.

ODOLNOST:

chemická: **AVERTOL FZ** je odolný vůči vodě, zředěným louhům a kyselinám (max. do 2% koncentrace), dále jsou odolné vůči roztokům neutrálních solí.

Není odolný vůči olejům, rozpouštědlům a pohonným hmotám

mechanická: Dočasně odolný vůči pojíždění osobními i nákladními vozidly.

povětrnostní vlivy Dostatečně odolné vůči působení atmosférických vlivů.

teplota suchá: až 90 °C,

vlhká: až 60 °C.

BARVA: černá

TECHNICKÉ ÚDAJE :

hustota: cca. 1,2 kg/l

pevná fáze x % obj.: cca. 50 %

bod vznětu: cca. 38 °C

tloušťky vrstev: 80 μm suchého filmu odpovídá 160 μm za mokra.

počet vrstev: 2 - 4

spotřeba: prakticky: cca. 0,5 kg/m - 1 nátěr

vysychání: 1 den

ředění: ŘEDIDLO č. 149

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:

PŘÍPRAVA POVRCHU:

asfalt: Obzvláště vhodné jsou povrchy s obsahem oblých částic, důkladně zhutněné. Tímto se minimalizuje nebezpečí vzniku bublin při aplikaci, obzvláště za horkého počasí. Eventuelně vzniklé bubliny se zpravidla za provozu sami ztratí.

Před aplikací **AVERTOL FZ** musí být povrch čistý, suchý a bez prachu.

Neaplikovat na zpuchřelý a popraskaný asfalt.

SYSTÉM VRSTEV: První aplikace : 2-3 x **AVERTOL FZ**

Pečující nátěr : 1-2 x **AVERTOL FZ**

ZPRACOVÁNÍ: Před použitím dobře zamíchat.

První vrstvu nutno zředit cca. 10-15 % ŘEDIDLA č. 149. Následně se aplikuje materiál zředěný 5 % ŘEDIDLA č. 149.

Při aplikaci může dojít k tvorbě bublin, obzvláště za horkého počasí, tyto však během provozu zmizí a jsou tak pouze optickou vadou.

AVERTOL 49 se nejlépe nanáší hladítkem z měchové pryže. Rovněž lze nanášet plyšovým válečkem s krátkým chlupem, při válečkování přidejte tolik ředidla, až vznikne hladký, nestrukturovaný povrch.

Podle toho, jak je plocha namáhána, je nutno 1 až vícekrát ročně obnovit nátěr, a to jednoduše nanesením nátěru po vyčistění plochy.

ČEKACÍ DOBY: Mezi jednotlivými nátěry AVERTOLEM FZ 1 den.

ZÁVĚREČNÁ DOBA SCHNUTÍ:

nejméně 7 dní, u opakovaných pečujících nátěrů 1-3 dny.

PŘETÍRÁNÍ STARÝCH NÁTĚRŮ

Po důkladném očištění jsou staré černé nátěry AVERTOLEM FZ snadno přetíratelné i po několika letech.

První přetírací nátěr nutno zředit 10 % ŘEDIDLA č. 149.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: ŘEDIDLO č. 149 nebo ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK K.

SKLADOVÁNÍ: V původních, dobře uzavřených obalech lze skladovat v suchu a chladnu cca. 2 roky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Dodržovat pokyny uváděné v bezpečnostním listě

Používat vhodné ochranné oblečení, ochranné rukavice a při stříkání ochranné brýle. Zabránit styku dětí s materiálem. V případě polknutí přivolat ihned lékaře a ukázat mu etiketu na obalu.